Informasjon

Rengjøringsanbefalinger for RHEINZINK-GRANUM® LINE

GRANUM LINE er overflatekvaliteten som virker matt helt fra starten av og gir dermed et edelt utseende på taktekninger og fasader. Varig og pålitelig, fleksibel og formbar – de samme egenskaper som de andre overflatene fra RHEINZINK. Materialet imponerer med sin kvalitet og tidløse estetikk. Materialet er eksemplarisk miljøvennlig og setter standarden med en levetid på flere generasjoner.

Endringer på overflaten angriper vanligvis ikke materialet og svekker ikke levetiden, men representerer snarere en optisk svekkelse. Forurensning på materialoverflater kan imidlertid ikke alltid unngås, og kan for eksempel forårsakes under montering, av ytre påvirkninger eller av miljøpåvirkninger. RHEINZINK kan ikke garantere et så godt som nytt utseende selv om man følger disse anvisninger.

Rengjøringsanbefaling:

Type påvirkning	Trinn 1	Trinn 2
Limrester	Standard rengjøring	Møbel polish med bivoks*
Byggeplass støv og tørket skitt	Standard rengjøring	Møbel polish med bivoks*
Fuglemøkk, salt, mørtel, fingermerker, sement	Standard rengjøring	Rødsprit** og gjenta Trinn 1
Fett og oljesøl	Standard rengjøring	Rødsprit** og gjenta Trinn 1
Graffiti på GRANUM skygrey	Standard rengjøring	3M Grafittifjerner***
Graffiti på GRANUM basalte	Standard rengjøring	Det er ikke mulig å fjerne lakken uten å skade belegget.

*type Pronto Furniture polish med bivoks fra Johnson el.
**påfør rødsprit med en myk klut
***spray materialet, la det stå et par minutter, deretter tørk med en myk klut
Så gjenta standard rengjøringen igjen

NB:Ikke rengjør i direkte sollys. Ikke bruk acceton, nitro tynner eller tilsvarende remedier med slipeeffekt for å rengjøre materialet, det vil skade overflaten.

Trinn 1, Standard rengjøring
Vask overflatene med en gang etter å ha oppdaget forurensning med rikelig med klart vann med tilsetning av litt nøytral rengjøringsmiddel eller pleiemiddel. Bruk en myk klut eller svamp, under moderat trykk, i strukturretningen. Gjenta prosessen flere ganger om nødvendig. Tørk med en myk, lofri klut eller papirfiberduk. Rengjøringskluter må byttes ofte.

Trinn 2, ytterligere tiltak
Hvis det er nødvendig med ytterligere rengjøringstiltak i tillegg til standard rengjøring, anbefales bruk av myke, lofri kluter. Påføring og fjerning av tilleggsproduktet skal alltid utføres med moderat trykk i strukturretningen. Rengjøringsklutene bør byttes ofte.

Resultatet
Rengjøringssuksessen avhenger av forurensningsnivået og hvor lenge forurensningen har vært til stede på materialet. Overflater med farget belagt materiale skal ikke rengjøres med "harde gjenstander" og / eller sure rengjøringsmidler da overflaten kan bli skadet. Slipebehandling skader overflaten.

For å oppnå en langvarig rengjøringssuksess er det nødvendig å gå veldig forsiktig frem. Det anbefales å sjekke rengjøringen i et lite testområde for å se om det er vellykket. Hvis denne rengjøringsanbefalingen følges, kan optiske svekkelser på materialoverflaten vanligvis minimeres.

Ved bruk av rengjørings- og pleieprodukter, følg produsentens behandlingsinstruksjoner og industrielle sikkerhetsforskrifter.

RHEINZINK Norge
info@rheinzink.no
Tlf: 67540440

Fornebu Mai 2020